



ncx[®]

ncx イージス (3:1) TS クリヤー-2



TS CLEAR2

ncx イージス (3:1) TS クリヤー-2

Product Guide

艶・肌 仕上がり性向上！ さらに磨きやすく！

トヨタ自動車 セルフリストアリングコート 対応



nax イーゼス® (3:1) TSクリヤー2は、トヨタ車・レクサス車に採用されている『セルフリストアリングコート (Self-restoring Coat)』の補修に対応した製品です。

特長

耐スリ傷性：特殊耐スリ傷樹脂の採用により、耐スリ傷性に優れた強靱な塗膜を形成します。

磨き性向上：熱戻りにくい樹脂を一部配合することで、乾燥性はそのままに、さらに磨きやすくなりました。
(当社従来品比)

環境配慮型商品：特化則対象外、PRTR法届出対象外、第2石油類で管理が容易です。

商品構成

	商品名	容量
クリヤー	nax イーゼス (3:1) TSクリヤー2	4L
	nax イーゼス (3:1) TSクリヤー2(S)	4L
ハードナー	nax イーゼス (3:1) TSクリヤー2専用ハードナー各種 ※1	0.9K
シンナー	nax イーキューブシンナー (#5、#10、#20、#30、#40、#50) ※2	16L, 4L
ぼかし剤	nax イーゼス (3:1) TSクリヤー2専用ボカシ剤	1L
塗膜軟質剤	nax バンパー用ハードナー	1K

※1 <速乾形>、<標準形>、<遅乾形>

※2 #5<超速乾形>、#10<速乾形>、#20<標準形>、#30<遅乾形>、#40<超速乾形>、#50<極遅乾形>

クリヤー、ハードナーの混合比 (重量比)

	クリヤー	専用ハードナー	シンナー
TSクリヤー2	100	33	10~30
TSクリヤー2(S)	100	33	20~40

標準塗装仕様

塗装環境、スプレーガンの種類に応じて下記を目安に最適な調整をしてください。

エア圧(手元)	吐出量	ガン距離	塗装回数
0.15~0.2Mpa	2.5~3 回転	10 ~ 15cm	2~3 回

	指触乾燥	ポリッシュ可能	
		20°C	20°C
TSクリヤー-2	10分以上	60°C 20分以上	20°C 48時間以上
TSクリヤー-2(S)	10分以上	30分以上	48時間以上

※ 樹脂部品仕様の乾燥時間（ポリッシュ可能時間）は60°C×60分以上です。

ポットライフ（ハードナー混合後の可使用時間）

気温	10°C	20°C	30°C
TSクリヤー-2	3時間	2時間	1時間
TSクリヤー-2(S)	3時間	2時間	1時間

樹脂部品仕様（塗膜軟質剤）

バンパーなどゴム弾性を持つ樹脂素材に塗装するときは、次の割合でnaxバンパー用ハードナーを混入してください。また、これらを加えると粘度が多少上がりますので、必要に応じてシンナーを追加してください。

	TSクリヤー-2/2(S)	バンパー用ハードナー	シンナー
バンパー用ハードナー仕様	100	50	25

※ naxソフトナーファイブは使用できません。

ハードナーの選び方（目安）

naxイーゼス（3：1）TSクリヤー-2専用ハードナーをお使いください。
塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調整をしてください。

		気温 0	10	20	30	40	50 (°C)
TSクリヤー-2	速乾形	■	■				
	標準形		■	■	■		
	遅乾形				■	■	
TSクリヤー-2(S)	遅乾形					■	■

シンナーの選び方（目安）

naxイーキューブシンナーをお使いください。
塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調整をしてください。

		気温 0	10	20	30	40	50 (°C)
TSクリヤー-2	#5 スーパークイック	■	■				
	#10 クイック	■	■				
	#20 スタンダード		■	■	■		
	#30 スロー				■	■	
	#40 スーパースロー					■	
TSクリヤー-2(S)	#30 スロー				■	■	
	#40 スーパースロー					■	■
	#50 ウルトラスロー						■

※ 45°Cでは#40と#50を1：1で混合し使用してください

※ 蒸発の遅すぎるシンナー設定は外観不良のリスクがありますので、特に#50は使用温度帯と希釈量を遵守ください。

日本ペイント株式会社拠点一覧

拠点名	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道支店	061-1274	北海道北広島市大曲工業団地 6-3-8	011-370-3101	011-370-3122
東北支店	983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 5-10-8	022-232-6711	022-232-6719
関東支店	140-8677	東京都品川区南品川 4-7-16	03-5479-3613	03-3472-5525
北関東信越支店	140-8677	東京都品川区南品川 4-7-16	03-5479-3613	03-3472-5525
中部支店	453-0041	愛知県名古屋市中村区本陣通 2-25-1	052-461-1960	052-461-9761
近畿支店	531-8511	大阪府大阪市北区大淀北 2-1-2	06-6455-9608	06-6455-9325
中国支店	732-0802	広島県広島市南区大州 4-8-32	082-281-2180	082-285-6427
四国支店	769-0221	香川県綾歌郡宇多津町 4001-66	0877-56-2346	0877-56-2355
九州支店	810-0076	福岡県福岡市中央区荒津 1-1-17	092-751-9861	092-721-4840

日本ペイント株式会社

<https://www.nipponpaint.co.jp>